






04000

HI-BUILD EPOXY PRIMER WHITE


 1000 ml +
250 ml +
100-250 ml

 25-55° FC 4
at 20° C


Ø 1,7 – 1,9 mm


 Air drying at 20°C
12-24 h

 Low baking:
60 minutes at 60°C

KUVAUS

High build valkoinen epoksi primer. Hartsin pitävyys yhdessä ruostetta ehkäisevien aktiivisten pigmenttien kanssa varmistavat korkean suojaustason jopa äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

KÄYTTÖKOHDE

Kohteisiin, jossa vaaditaan korkeaa paksuutta ja kestoa korroosiota vastaan: Yleisteollisuus, Kuljetuskalusto, Sisä- ja ulkosisustuskohteet, urheiluvälineet.

OMINAISUUDET

Suosittelu kuivan kalvon paksuus: 180/200 µ

Kiiltotaso: Matta

Riittoisuus käyttövalmiille seokselle 2,3 m²/l , kun kalvon paksuus 200 µ

Ruiskutusviskositeetti 20°C:ssa FC4: 25-55 s

Korkeakiintoainepitoisuus volyymin mukaan perinteiselle ruiskulla: 46±1%

Korkeakiintoainepitoisuus volyymin mukaan Airless/Airmix: 51±1%

DIR 2004/42/CE: Primer IIB/c – VOC käyttövalmisseos 540 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 540 g/l VOC

Pinnan esivalmistelu

Teräs CR:

Hiekkapuhallus SA 2,5 / 3,0

Ruostumaton teräs, alumiini ja vanhat pinnoitteet:

Hio P120-P180 karkeuksisella paperilla ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Kuuma galvanisoitu teräs: karhenna tai hio kevyesti ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

KÄYTTÖ

TUOTTEEN VALMISTELU					
Sekoitussuhde	Tuote	Paino (g)	Volyyymi (ml)	Huomio	Käyttöaika 20°C
	04000	1000	1000		
KOVETTAJA	01014	140	250		3 tuntia
OHENNE	00516	50-125	100-250	Perinteinen	
	00516	0-50	0-100	Airless/Airmix	

KÄYTTÖ					
			Ilmanpaine	Nesteen paine	Ilmasuutin (mm)
			Bar	Bar	
		Airless		80-150	0,33-0,38
		Airmix	1,0-2,5	80-120	0,33-0,38
		HVLP			
		Perinteinen	2,0-2,5	(1,0-3,0)	1,7-1,9

Kuivaminen, kun kuivan kalvon paksuus 200 µ, kun ilman kosteus 65% RH

			20°C	60°C	80°C
01014 HI-BUILD HARDENER		Pölykuiva	15min		
		Kosketuskuiva	4 h		
		Täysin kuiva	24 h	60min	
		Täydellinen kemiallinen kovettuminen	7 päivää		

Ylimaalattavissa 3 tunnista 30 päivään 20°C:ssa.

HUOMIOT

On suositeltavaa ylimaalata Lechler teollisuusvalikoiman 2K pintamaalilla.

Kun käytetään yhdessä seuraavien pintamaalien kanssa LS155, LS144 tai ISOFANn 44500/44501 saadaan aikaan normin ISO 12944-6 mukainen **C5-Korkea** luokka.

Ei sovellu käytettäväksi synteettisten ruosteestomaalien ja yleisesti ottaen 1K maalituotteiden kanssa.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0729-GB
PÄIVITETTY 01/2025

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.