



31575 CLEAR SOFT MATT TH



1000 ml +
200 ml +
200 ml



Ø 1.2-1.4 mm
3.5-4 Bar
Kerrosten lkm: 2-3



Kevyt uunitus 80°C :
45 min

Käyttöaika 20°C:
4 h

KUVAUS

2K polyuretaani matta kirkaslakka soft-touch efektilä.

KÄYTTÖKOHDE

Soft kirkaslakka soveltuu auton sisäosiin ja yleisesti sisällä oleviin osiin yleisesti. Voidaan ruiskuttaa suoraan PC ja ABS -pinnoille.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Tasainen samettinen tuntu ja soft touch efekti
- Naarmun kestävä pinta

PINNAN ESIVALMISTELU

ABS ja PC: Poista rasva tuotteella: 00617 PLASTIC CLEANER.

Pinnoille, jotka maalattu solid, metalli tai mica matta basecoatilla, jotka valmistettu 29925 sideaineesta tai mica matta basecoat, joka valmistettu 29945 sideaineesta.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

31575 CLEAR SOFT MATT TH
00271 SOFT LPL HARDENER
00622 DILUENTE AB/CM

Paino/volumi

1000 osaa
200 osaa
200 osaa

Käyttöaika 20°C: 4 h

Ruiskutusviskositeetti : 34" FORD Cup 4

Ø Ilmasuutin: 1.2-1.4 mm

Ilman paine: 3.5-4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2-3

Suosittelut kalvon paksuus: 40-50 µ

Ruiskutusolosuhteet : 20-25°C 50-70% suhteellinen ilman kosteus

Teoreettinen riittäisyys: 1 kg eos: 8 m² , kun kalvon paksuus on 50 µ

V.O.C. käyttövalmisseos = 564 g/l

KUIVUMISAIKA

Haihdutus: 15 min. 20°C:ssa
Kevyt uunitus: 45 min 80°C:ssa

TEKNISET TIEDOT LOMAKE

Kiintoaine pitoisuus ASTM D 1644: 48% osaa painosta
Kovuus ASTM D 1522: 50 Oscillations
Kiilto 60° ASTM D 523: 1/1.5 Kiilto

HUOMIOT

SOFT pinnoitteet ovat yhdenmukaisia teknisten vaatimusten kanssa autojen sisäosien maalauksessa. Niitä käytetään antamaan pinnalle hyvä ulkonäkö ja pinta suojaa saastuttavilta aineilta. Pinnat voivat olla kriittisiä lian keräämisominaisuutensa vuoksi, joka heikentää alkuperäistä ulkonäköä. On hyvä arvioida tuotteen sopivuus kohteeseen ja sen rajoituksen kemikaalin siedon suhteen riippuen kemikaalin sisällöstä, lämpötilasta ja kontaktin tyypistä jne.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0598-GB PÄIVITETTY 10/2018

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tekniset tiedot lomakkeessa annettu tieto on huolellisesti testattua ja vastaa Lechler:n parasta tietämystä tuotteesta aikana, jolloin lomake on annettu. Koska käyttöolosuhteet ovat tehtaan valvonnan ulkopuolella, annettu tieto on annettu ilman takuita. Lopullinen päätös tuotteen sopimisesta valittuun materiaaliin tai käyttötapaa ovat täysin loppukäyttäjän vastuulla. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.