





Tekniset tiedot lomake n° 0509-GB

FILLERIT

04638 - MEGAFILLER



1000 ml +
200 ml +
100-300 ml



25° DIN 4
a 20°C

Käyttöaika 20°C:ssa:
45-120 min.



Ø 1,4-1,8 mm
4 bar
HVLP:
1,5-1,7 mm
2 bar
Kerrostien lukumäärä: 2-3



Hionta:
2-5 h 20° C:ssa
tai
20-30 min. at 60° C

KUVAUS

2K korkea kiintoainepitoinen kromaattivapaa akryylifilleri.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu automaalaus käyttöön.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Kuivuu nopeasti.
- Erinomainen täyttöteho.
- Helppo kuivahioa.
- Alhainen pintamaalin imeytyminen.
- Riittoisa.

PINNAN ESIVALMISTELU

Lastalla levitettävä polyesterikitti:

Viimeistely kuivahiomalla P120-150 karkeudella. Poista rasva: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Paljas metalli:

Erinomainen tartunta paljaalle metallille, mutta saavuttaaksesi paremman ruosteestosuojan, ruiskuta 1-2 kerrosta FIX-O-DUR tai 05720 MONOPRIMER-tuotetta ruosteensuojapohjamaaliksi.

Vanhoille hyvin kuivuneille maalatuille pinnoille:

Hio ja poista rasva: 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.

Tee liuotin herkille pinnoille ensin testi, jotta voit varmistua maalin irtoamisen ja halkeilulta jne.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

SEKOITUSSUHDE:

Filleri	volyymi	paino
04638 MEGAFILLER HS	1000 ml	1000 g
31330 – 31340 MEGA HARDENER kovettajat	200 ml	130 g
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS	100-300 ml	50-200 g

Käyttöaika: 2-3h 20°C:ssa

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 25-26° DIN 4 (kun käytetään fillerinä).

Ilmasuutin Ø: 1.4 - 1.8 mm; HVLP: 1.5 - 1.7 mm

Ilman paine: 4 bar (perinteinen), HVLP 2 Bar

Kerrostien lukumäärä: 2 - 3

Suosittelun kalvon paksuus: 80 µ (sealer); 180µ (filleri)
Teoreettinen riittoisuus 1 l tuotetta = 5,5 m², kun kalvon paksuus on 80 µ
1 kg tuotetta = 3,7 - 4 m², kun kalvon paksuus on 80 µ

DIR 2004/42/CE: Pohjamaali IIB/c – VOC käyttövalmiste 540 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmiste sisältää enintään 540 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Uunitus 60°C:ssa
20 – 30 minuuttia

Ilmakuivaus 20°C:ssa
Pölykuiva: 15 – 20 minuuttia
Hiottavissa 2-4 h (riippuen kalvon paksuudesta)

HIONTA

- Kuivahio P240 – 280 karkeudella ja viimeistele P360 – 400 karkeudella
- Vesihionta P320 – 360 karkeudella ja viimeistele P500 – 600 karkeudella
Mikäli hiot koneella suosittelemme epäkeskokonetta 152 mm halkaisijalla.

PÄÄLLEMAALAUUS

Matta basecoatit, akrylipintamaalit ja 2K polyuretaanipintamaalit.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0509-GB - PÄIVITETTY 11/2007
MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.