

S30... CLIPPER



Siveltimellä tai telalla
10-20 %
Ruiskuttamalla
10-25%



Kerrosten lkm: 2



60min 20°C:ssa



80-100µ



18 h 20°C:ssa



6 m²/l
90µ kuivan
kalvon paksuus

Kuvaus

Pintamaali

1K kiiltävä polyuretaanipintamaali. Tuotteessa korostuu valon kesto ja erinomainen kesto meriympäristössä tekee tuotteesta sopivan 1K maalausprosesseihin veneissä. Soveltuu vesilinjan yläpuolisiin töihin.

Väri

Saatavilla **Clipper** värivalikoiman väreissä.

Ominaisuudet

- Erittäin hyvä kesto meriympäristössä.
- Korkea valonkesto
- Erinomainen tasoittuvuus
- Korkea kiilto.

Ominaispaino (osa A):

Valkoiset ja siitä johdetut värit: 1,20 ± 0,1 g/ml
värit: 1,00 ± 0,1 g/ml

Pinnan esivalmistelu

Stoppani 1K Primerit

Kuivahio P 280-320 paperilla.

Stoppani 2K Primerit

Kuivahio P 280-320 paperilla.

Vanhat maalipinnat.

Varmista tartunta olemassa olevalle maalipinnalle ja kuivahio P240-280 paperilla.

Käyttö

Siveltimellä, telalla ja perinteisellä tai HVLP –ruiskulla.

Suhteellinen ilmankosteus < 80%
Ruiskutuslämpötila >10 °C <35°C
Pinnan lämpötila 5 °C >kastepiste

Sekoitusuhde

Sivellin tai tela

S30... CLIPPER.....A
S70020 tai S70050 DILUENTE 277 tai DILATANTE 678.....B

Volyymin mukaan
1000 osaa
100-200 osaa

Ruiskutus

S30... CLIPPER.....A
S70020 tai S70110 DILUENTE 277 tai DILUENTE 6209.....B

Volyymin mukaan
1000 osaa
100-250 osaa

Ø perinteinen tai HVLP ruisku: 1.2-1.3 mm

Paine: 3,5 – 4 Bar HVLP: 2 – 2,5 Bar

Kerrostien lukumäärä: 2

Suosittelun kalvon paksuus: 80-100µ kuivakalvo (kerrostien lkm 2 kerrosta ruiskuttamalla 90 µ märkänä kuhunkin kerrokseen)

Minimi väli kerrostien välissä: 18h telalla / siveltimellä, 60min ruiskuttamalla 20°C:ssa

Teoreettinen riittoisuus seokselle A : 6 m² 1lt seoksella, kun kuivan kalvon paksuus on 90µ

Teoreettinen riittoisuus seokselle A+B : 5.5 m² 1lt seoksella, kun kuivan kalvon paksuus on 90µ

Kiintoainepitoisuus volyymin mukaan annosteltuna seokselle A+B: 49,2%

Kuivamisajat

	10°C	20°C	35°C
Hiottavissa	min. 14 päivää	min. 7 päivää	min. 72 h
Päällemaalattavissa	min. 36 h max. 72 h	min. 18 h max. 36 h	min. 9 h max. 18 h

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° S100-GB
PÄIVITETTY 03/2010

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy – Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL
ykkosvari@ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on huolellisten ja kontrolloitujen testien tulosta ja lopputulosta parhaasta tietämyksestä lomakkeen tekohetkellä. Tiedot ovat annettu ohjeeksi ja emme ole vastuusta tuloksista. Koska käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi taata lopputulosta.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu